


Produkt Sundolitt Drænplade S150	
Beskrivelse Plade af Ekspanderet Polstyren (EPS). Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø. Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163 "Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS)". Plade leveres med ensidigt fræsede riller og med pålimet fiberdug som tilsammen giver den drænende flade. Sundolitt Drænplade Plade leveres med fals. Sundolitt Drænplade MEGA Plade leveres skarpkantet. Tilbehør Sundolitt Vandnæse	
Anvendelse Sundolitt Drænplade leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder. Generelt Ved kældervægge højere eller lavere end pladelængde opsættes plader i forbandt, således minimeres spild på pladsen. Drænplade monteres med fiberdug vendende ud mod jord. Tilfyldning foran drænplade udføres med drænende fyld. Plader opsættes på plant og stabilt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt. Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så betydende som forhold mellem belastning og bæreevne. Specielt ved anvendelse af Sundolitt Drænplade MEGA henledes opmærksomheden på sikring af drænpladens overkant mod koncentreret last på terræn. Overskydende filtdug foldes ind over drænpladens overkant i forbindelse med opsætning. Sundolitt Drænplade S150 kan alene anvendes i veldræned konstruktioner. Bidrag til konstruktionens isolans kan ses af U-værdi tabeller på www.sundolitt.dk . Sundolitt Søm: Til fastholdelse af filtoverlæg anvendes 3 styk i pladernes længde samling. Sundolitt Vandnæse: Vandnæse af 0,5 mm søvandsbestandig aluminium. Kan anvende ved drænpladetykkelse op til 250 mm.	

Fastgøres til underlag ved klæbning eller mekanisk pr. 0,6 m, eksempelvis med hammernitter eller tilsvarende. Vandnæsens formål er at lede overfladevand ud til drænpladens forside (riller med firberdug).

Afdækning egnet til miljø:

Anvendes ved drænpladetykkelser større end 250 mm (**MEGA**). Fastgøres til underlag ved klæbning.

Håndtering

Produktet leveres enten pakkeemballeret (tape) eller palleemballeret (bånd af PE folie).

Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.

Håndtering og oplagring på byggeplads – se EPS sektionens vejledning, findes på www.sundolitt.dk.

Sikkerhedsdatablad kan findes på www.sundolitt.dk.

Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter

Ydeevneerklæring: DoP B-004-CPR-03 og C-004-CPR-08 - findes på www.sundolitt.dk.

Sundolitt Drænplade S150 ved anvendelse i Svanemærket byggeri – kontakt Svanemærkesekretariatet.

Miljødeklaration (EPD) kan findes på www.sundolitt.dk.

SBi-anvisning 224 "Fugt i bygninger"

Formater og tykkelser

Længde og bredde: ved tykkelser op til 250 mm 585x2385 mm; ved tykkelser større end 250 mm (**MEGA**) 1200x2400 mm

Tykkelser: 75-500 mm*

*bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.

Tekniske data

Egenskab	Standard	Ydeevne
Trykstyrke, korttid	DS/EN826	150 kPa
Varmeledningsevne	DS/EN12667	0,034 W/mK
Brandklasse		NPD (tidligere klasse F)
Langtidsvandoptag	DS/EN12087	< 5% (vol.)
Langtidstrykstyrke ved 2% deformation	Jf. Anneks F.2*	45 kPa
Vanddampdiffusionsmodstand	Jf. Anneks F.4*	30 til 70
Vanddampermeabilitet	Jf. Anneks F.4*	0,009 til 0,020
Bøjestykke	DS/EN12089	200 kPa
Forskydningsstyrke	Jf. Anneks F.3*	100 kPa
Kapillaritet		Kapillarbrydende
Drænevne	Jf.test ved Statens Provning	30 l/m ² /s
Brugstemperatur – kortvarig		80°C
Brugstemperatur – langvarig		60°C
Densitet		Ca. 23 kg/m ³
*Annekser fra DS/EN13163		

Tolerancer

I henhold til DS/EN13163. Se specifikationer på www.sundolitt.dk.

Yderligere information

Sundolitt as

 Krog Skolevej 3
 7190 Billund
 CVR 35 90 91 17
 +45 7011 1020
 danmark@sundolitt
 www.sundolitt.dk

Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via danmark@sundolitt.com.